

FILM ETIRABLE MACHINE PREETIRABLE 220-300%

Les données présentées sont des valeurs indicatives, par rapport à notre production standard. L'usine se réserve le droit de les modifier en fonction du développement des produits. Toutes les données se réfèrent aux conditions d'essai 23 ° C, 50% rel. humidité.

100% recyclable ; sur palette 80 x 120 cm / 30 bobines

TOLERANCES Toleranzen	
FILM LENGTH LONGUEUR	±3%
FILM THICKNESS EPAISSEUR	±2µm
FILM WIDTH LARGEUR	±3%
INNER CORE DIAMETER DIAMETRE MANDRIN	(77,0 ± 1,0)mm

+ lorsqu'il est recyclé à la fin de sa durée de vie.

1°) FILM 500 MM en 12µ 210-230%

PROPERTIES	METHOD		UNIT OF MEASURE
		PM	
PRODUCTION		CAST COEXTRUDED 3 LAYERS	
POLYMER		LLDPE	
WIDTH		500	mm
THICKNESS		12-13	my
IMPACT STRENGTH	ASTM D1709	160	gr.
TENSILE STRENGTH LONGITUDINAL	ASTM D882	35	N/sq.mm
TRANSVERSAL	ASTM D882	22	N/sq.mm
ELONGATION AT BREAK LONGITUDINAL	ASTM D882	320	%
TRANSVERSAL	ASTM D882	580	%
PRESTRETCH USE LIMIT UP TO	PRACTICE TEST	210 - 230	%
YIELD STRENGTH LONGITUDINAL	ASTM D882	10	N/sq.mm
TRANSVERSAL	ASTM D882	9	N/sq.mm
TEAR STRENGTH (ELMENDORF) LONGITUDINAL	ASTM D1922	55	N/mm
TRANSVERSAL		140	N/mm
PUNCTURE RESISTANCE	OUR OWN	1450	N/mm

Lien vidéo des essais réalisés sur une banderoleuse à plateau tournant « [ECOPLAT FRD](#) »

FICHE PRODUIT DES FILMS PREETIRAGES LES PLUS VENDUS SUR NOTRE STOCK :

2°) FILM 500 MM en 23μ 220-250%

	MD	TD	Tolerance
Tens. Strength [N/mm ²] (ASTM D 882-83)	34.5	22.5	±10%
Strain [%] (ASTM D 882-83)	410	520	±15%
Yield Strength [N/mm ²] (ASTM D 882-83)	7.5	6.6	±10%
Cling [g/25 mm] (ASTM 4649 B)	70		±10%
Elastic Memory (50%) [%] (Internal Method NP)	55		±5%
Working Stretch Minimum [%]	220		
Weight Reel [Kg]	~ 17.0		
Length [m]	~ 1500		

3°) FILM 500 MM en 23μ 270-300% (existe en noir opaque et blanc opaque sur stock)

	MD	TD	Tolerance
Tens. Strength [N/mm ²] (ASTM D 882-83)	54.5	42.5	±10%
Strain [%] (ASTM D 882-83)	590	910	±15%
Yield Strength [N/mm ²] (ASTM D 882-83)	9.5	8.6	±10%
Cling [g/25 mm] (ASTM 4649 B)	70		±10%
Elastic Memory (50%) [%] (Internal Method NP)	78		±5%
Working Stretch Minimum [%]	270		
Weight Reel [Kg]	~ 17.0		
Length [m]	~ 1500		

Nos fiches techniques existent aussi pour les épaisseurs de 15 17 20 et 30μ (micron) sur demande .

Lien vidéo des essais réalisés sur une filmeuse à bras tournant « [MASTERWRAP HD PGS](#) »

Consultez-nous : info@sofracfilm.com